

APDatec 85



Beständigkeit
SILIKON

Farbe
TRANSPARENT

Garn
GLASSEIDE

Lebensmittel
FDA

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Material
SILIKON

Temperatur
- 60°C BIS + 200°C

Toleranz
ISO 3302-1E2

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 85

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
85 003 30	3	9	3	17	51	25 mtr.
85 004 30	4	10	3	20	60	25 mtr.
85 005 30	5	11	3	11,6	35	25 mtr.
85 006 30	6	12	3	10	30	25 mtr.
85 008 35	8	15	3,5	8	24	25 mtr.
85 010 35	10	17	3,5	8	24	25 mtr.
85 0125 35	12,5	19,5	3,5	6	18	25 mtr.
85 014 35	14	21	3,5	6	18	25 mtr.
85 016 50	16	26	5	7,3	22	25 mtr.
85 019 55	19	30	5,5	6,6	20	25 mtr.
85 025 60	25	37	6	5	15	25 mtr.