

SMARTFLEX 0.6



Beständigkeit
POLYETHER-PU

Farbe
TRANSPARENT

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Spirale
STAHLSPIRALE

Material
PU

Temperatur
- 40°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

SMARTFLEX 0.6

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
555 150 0100	1.550	154	0,6	150	0,25	0,1	10 mtr.
555 150 0150	1.550	154	0,6	150	0,25	0,1	15 mtr.
555 020 0100	20	24	0,5	20	1,9	0,54	10 mtr.
555 025 0100	25	29	0,5	25	1,7	0,44	10 mtr.
555 030 0100	30	34	0,5	30	1,65	0,44	10 mtr.
555 032 0100	32	36	0,5	30	1,6	0,41	10 mtr.
555 035 0100	35	39	0,5	35	1,5	0,34	10 mtr.
555 038 0100	38	42	0,5	38	1,4	0,29	10 mtr.
555 040 0100	40	44	0,5	40	1,4	0,29	10 mtr.
555 040 0150	40	44	0,5	40	1,4	0,29	15 mtr.
555 050 0150	50	54	0,5	50	1,3	0,27	15 mtr.
555 050 0100	50	54	0,5	50	1,3	0,27	10 mtr.
555 060 0100	60	64	0,6	60	1,1	0,25	10 mtr.
555 060 0150	60	64	0,6	60	1,1	0,25	15 mtr.
555 070 0150	70	74	0,6	70	0,8	0,2	15 mtr.
555 075 0150	75	79	0,6	75	0,8	0,2	15 mtr.
555 075 0100	75	79	0,6	75	0,8	0,2	10 mtr.
555 080 0100	80	84	0,6	80	0,8	0,2	10 mtr.
555 080 0150	80	84	0,6	80	0,8	0,2	15 mtr.
555 090 0100	90	94	0,6	90	0,7	0,16	10 mtr.
555 100 0150	100	104	0,6	100	0,6	0,15	15 mtr.
555 100 0100	100	104	0,6	100	0,6	0,15	10 mtr.
555 110 0100	110	114	0,6	110	0,5	0,14	10 mtr.
555 120 0150	120	124	0,6	120	0,45	0,14	15 mtr.
555 120 0100	120	124	0,6	120	0,45	0,14	10 mtr.
555 125 0100	125	129	0,6	125	0,4	0,12	10 mtr.
555 140 0150	140	144	0,6	140	0,3	0,12	15 mtr.
555 140 0100	140	144	0,6	140	0,3	0,12	10 mtr.
555 160 0150	160	164	0,6	160	0,22	0,1	15 mtr.
555 160 0100	160	164	0,6	160	0,22	0,1	10 mtr.
555 180 0100	180	184	0,6	180	0,22	0,1	10 mtr.
555 200 0100	200	204	0,6	200	0,2	0,09	10 mtr.
555 225 0100	225	229	0,6	225	0,15	0,09	10 mtr.
555 250 0100	250	254	0,6	250	0,15	0,08	10 mtr.
555 300 0100	300	304	0,6	300	0,12	0,06	10 mtr.
555 350 0100	350	354	0,6	350	0,04	0,01	10 mtr.